

GEVESIL silikoniemulsiomaali

01-02-2016

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen, korkealuokkainen ja täyshimmeä silikoniemulsiomaali. GEVESIL on liuotteeton ja erittäin hengittävä kiviainespintamaali. Maalaustuoteryhmä 415. Kiiltoryhmä 6.

KÄYTTÖKOHTEET

Uudet ja aikaisemmin käsitellyt, puhtaat mineraaliset julkisivupinnat ulkona sekä kiviainespintaist seinät sisällä kuten kellarin seinät, muuratut seinät ja takat.

KÄYTTÖOHJEET

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sively, telaus tai ruiskutus airless (suutin 0,017-0,021”).
Maalausolosuhteet	Ilman ja pinnan lämpötila vähintään +5 °C, ei suorassa auringonpaisteessa. Ilman kosteus RH<80% ja maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Vanhat hilseilevät ja jauhomaiset (kalkkimaali) pinnat poistetaan asianmukaisin menetelmin. Vauriokohdat korjataan asianmukaisesti ennen maalausta. Puhtaat ja kiinteät kiviainespinnat pohjustetaan pintamaalilla, johon on sekoitettu mukaan GEVESIL geeliä

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.43 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	55 paino-%
VOC-pitoisuus	<15 g/l. EU VOC raja-arvo (kat A/c): 40 g/l 2010.
Vesihöyrynläpäisy	sd-arvo [m]< 0,14m, luokka I (EN ISO 7783-2, EN 1062-1)
Kapillaarinen veden absorptio	w24-arvo < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} (EN 1062-3)
Kiiltoryhmä	5 (täyshimmeä)
Riittoisuus	4-7 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	Valkoinen (A-perusmaali) sekä C-perusmaali
Kuivumisaika, + 23°C	Kosketuskuiva 1/2 tunnissa, päällemaalattavissa 2-3 tunnin kuluttua
Puhdistus,ohenne	Vesi. Ohennus pohjustuksessa max. 5% vedellä

SEKOITETTAVA MAALI HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään12 kk (avaamaton pakkaus)
Varastointilämpötila	yli + 5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID, IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, takaamme ainoastaan laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista. Ajantasaisimmat tuote- ja käyttöturvallisuusselosteet löydät www.gvk.fi . GVK Coating Technology Oy noudattaa RYHT 2001 kauppaehtoja.